DEFLEX®
DICHTSYSTEME GMBH

Technisches Merkblatt

DEFLEX®-Multi Primer
lösungsmittelfrei

Anwendungsgebiet

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung/-verbesserung für unsere Fassaden- und Fensterflex-Folien sowie unserer Alufixbänder. Des Weiteren wird er von Fachbetrieben als Primer zur Haftvermittlung/-verbesserung von Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Klebebändern auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk, faserigen Untergründen von Weichfaserplatten (natur, hydrophobiert und bitumiert), Holzwerkstoffen, Holz (gehobelt oder sägerau) und Bauwerkstoffe allgemein eingesetzt.

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei bildet nach Aushärtung einen glatten, nicht dauerklebrigen Film mit einer guten Wasser- und Wärmestandfestigkeit.
DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei ist einfrierbeständig bis -26°C, auf Materialuntergründen ab -8°C zu verarbeiten.

Technische Angaben

Basis:	wässrige Acrylat-Polymerdispersion, lösungsmittelfrei		
Farbe:	des ausgehärteten Films		transparent
Filmeigenschaft:	des ausgehärteten Films		elastisch
Viskosität:	Brookfield Sp06/50, +20°C	ca.	2.800 mPa.s
Dichte:	nach EN 542 bei +20°C	ca.	1,04 g/cm³
Offene Zeit:	bei + 20°C, 50% rel. Luftfeuchte Auftragsmenge 150 µm-Glas	ca.	30 min.
Mindestverarbeitungstemperatur:		ab	-8°C

Verarbeitungshinweise

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei vor Verarbeitung aufrühren/aufschütteln!
DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei ist bis -26°C einfrierbeständig, „eingefrorenen“ Primer auftauen, nach aufrühren ist der Primer wieder funktionsfähig.

Mindestanwendungstemperaturen:	Bauwerkstoffe und Umgebung:	ab	-8°C
	Primer:	ab	+5°C

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei wird mittels Pinsel oder Lackrolle auf die trockene, fett- und staubfreie Oberfläche aufgetragen. Stark poröse Oberflächen evtl. zweimal behandeln. Auf gleichmäßigen Auftrag achten.
Vor dem Anpressen des Kleberandes den Primer je nach Temperatur und Untergrund bis zur Transparenz ablüften lassen.
Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.

Auftragsmenge: je nach Trägermaterial ab 100 g/m²

ABLÜFTEZEIT sowie jeweils erforderliche FÜGEZEITEN können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Feuchtigkeit u.a. Kriterien stark beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.

Reinigung

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen. Die Reinigung von ausgehärtetem **DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei** ist in der Regel nur mechanisch möglich.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.
Vor Gebrauch aufrühren/aufschütteln.

Kennzeichnung

DEFLEX®-Multi-Primer, lösungsmittelfrei ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Besondere Hinweise:
Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 18-22 - D-47445 Moers
Tel.: + 49 (0) 2841/8888-0 / Fax: + 49 (0) 2841/8888-199
E-Mail: info@deflex.de

(Stand 10/2010)

Änderungen vorbehalten