

Haftklebrige Fixierung

# Okatmos® star 150 Plus

- lösemittelfrei
- leichte Verarbeitung
- speziell für selbstliegende textile Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen



Emissionsgeprüftes  
Produkt nach  
DIBt-Grundsätzen



## Produktbeschreibung

Lösemittelfreie, stark haftklebrige, rollfähige Spezial-Dispersion zur rutschfesten Fixierung von selbstliegenden, wieder aufnehmbaren Textilbelägen in Bahnen und Fliesen (Module) mit Filz-, Vlies- oder Textilrücken. Auch geeignet für die Fixierung/Verklebung von VCT-Belägen (Vinyl-Composite-Tiles). **Okatmos® star 150 Plus** ist einsetzbar auf Doppel- und Hohlrumböden aus Estrich, Spanplatten und Metall, auf festliegenden Altbelägen aus PVC-, CV-, Linoleum und keramischen Fliesenbelägen sowie allen verlegereifen Untergründen.

Die mit **Okatmos® star 150 Plus** fixierten Beläge lassen sich bei Bedarf aufnehmen und wieder einlegen.

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ sowie TKB-Merkblatt 8 vorbehandeln. Bei Verlegung auf o. g. Altbelägen müssen diese insbesondere frei von Trennmitteln sein. Stark saugfähige Untergründe vor dem Einsatz von **Okatmos® star 150 Plus** mit **Okamul HD 11** oder **Okatmos® EG 20** vorstreichen.

## Verarbeitung

**Okatmos® star 150 Plus** gut aufrühren. Anschließend die Fixierung mit einer Moltopren-/Velours- oder kurzflorigen Lammfellwalze oder einer TKB-A2-Zahnung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Die Bodenbeläge erst einlegen, wenn der Klebstofffilm vollständig abgetrocknet ist.

Bei der Verlegung auf Doppelbodenelementen darauf achten, dass kein Material in die Plattenfugen gelangt und diese verkleben.

## Technische Eigenschaften

Farbe	weiß
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+ 17 °C
Ablüfzeit *	ca.30-60 Minuten
Einlegezeit *	unbegrenzt
Fußbodenheizung	geeignet
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 nach GEV
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

## Verbrauch

	Belagsart	Verbrauch
Moltopren-, Velours- oder kurzflorige Lammfellwalze	SL-Teppichbeläge in Bahnen und Fliesen	ca. 100-120 g/m <sup>2</sup>
Zahnung TKB A2	VCT-Belag	ca. 200 g/m <sup>2</sup>

## Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

## Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer	EAN
33 x 15 kg Kunststoffeimer	49075	4015705490755

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 20.10.2015/lo