NovoProof®

das Original.

NovoProof®DA-K
für Leichtdächer

Industriebau, Trier

Flachdachabdichtung für Leichtdächer

Ein dichtes Dach ist die Garantie für ein langes Leben aller Baukonstruktionen. Unsere NovoProof®-Dichtungsbahnen dichten Bungalow, Garage, Balkon, Terrasse, Industrie- oder Logistikhalle dauerhaft sicher ab.

powered by SaarGummi Construction

NovoProof® DA-K
für Leichtdächer

Unsere Flachdachabdichtung ist leichter als entsprechende Wettbewerbsprodukte: Durch das geringe Gewicht von nur ca. 1,8 kg/m² ist NovoProof® DA-K nicht nur einfach zu verlegen, sondern eignet sich insbesondere für die Leichtbauweise von Dächern jeglicher Art. Die extrem gute Ozon- und UV-Beständigkeit sowie die robusten und dennoch elastischen Eigenschaften von NovoProof® DA-K garantieren in allen Klimazonen, von der nördlichen Taiga bis in südliche Wüstengebiete, eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen

Für alle Problemstellungen liefern wir die flexible, maßgeschneiderte Lösung. Denn Abdichtungen der NovoProof® DA-K werden komplettiert durch passgenaue Formteile für Dachdurchdringungen sowie An- und Abschlüsse unterschiedlichster Ausführungen. Die wirtschaftliche Verlegung der Bahnen auf Flachdachdämmungen jeglicher Art erfolgt schnell und problemlos durch mechanische Befestigung und / oder teilflächige Verklebung. Eine spätere Erweiterung der Dachfläche ist ebenso möglich wie das Aufbringen einer nachträglichen Begrünung, denn die herbizidfreie Dichtungsbahn ist wurzelfest.

NovoProof® DA-K
als klassische einlagige Dachabdichtung

Technische Daten

Ausführung	Dachabdichtung nach DIN EN 13 956 Bauwerksabdichtung DIN EN 13 967
Nenndicke	1,3 mm 1,5 mm
Bahnenbreite	1,30 m / 0,65 m / 0,43 m mit ThermoFast® Fügerand
Länge	20,00 m, Sonderlängen möglich
Farbe	schwarz
Reißfestigkeit	≥ 6 N/mm²
Reißdehnung	≥ 400 %

Produktmerkmale

Der Klassiker NovoProof® DA-K hat mit nur 1,8 kg/m² ein extrem geringes Flächengewicht.

- ozonbeständig nach EN 1844
- UV-beständig nach EN 1297
- bitumenverträglich nach EN 1548
- wurzelfest nach EN 13 948
- robust und elastisch
- hohe Beständigkeit
- nahezu ohne Alterungsprozess

Vertrieb

SaarGummi Construction Deutschland GmbH
Eisenbahnstr. 24
66687 Wadern-Büschfeld
construction@saargummi.com
construction.saargummi.com