

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Nahtloses, lösemittelfreies, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE – Polyflexvlieseinlage dauerhaft sicheres Abdichtungssystem für Dachflächen, Balkone, Terrassen, Keller- und Abstellräume, Treppen und Eingangshallen, Anschlüsse und Durchdringungen. Geeignet nicht nur für Betonuntergründe, Estriche, bituminöse Dachflächen, sondern auch für Folien- und Metaldächer, speziell auch in Bereichen, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann, z.B. Rinnen oder Wasserwechselzonen.										
Zusammensetzung	ENKOLAN Abdichtung 1K LF ist eine einkomponentige, witterungsbeständige Formulierung auf Basis von hochwertigen, silanterminierten – Prepolymeren.										
Eigenschaften	<p>ENKOLAN Abdichtung 1K LF vulkanisiert selbsttätig mit der Luftfeuchtigkeit aus und weist eine gute Haftung auf den bauseits vorkommenden Dachoberflächen auf. Durch die Verwendung von speziellen silanterminierten – Prepolymeren wird eine ausgezeichnete Witterungs– sowie Alterungsbeständigkeit erzielt. ENKOLAN Abdichtung 1K LF hat eine hervorragende Dauerflexibilität und versprödet weder bei Alterung noch bei extrem tiefen Temperaturen (dauerelastisch bis unter – 35°C).</p> <p>Die gute Wasserdampfdurchlässigkeit mit ermöglicht es, dass vorhandene Restfeuchtigkeit im Laufe der Zeit wieder austrocknen kann. Auf Grund der feuchtigkeitshärtenden Eigenschaften von ENKOLAN Abdichtung 1K LF ist eine schnelle Regenfestigkeit gewährleistet.</p>										
Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle oder dem Gummischieber. Weitere Verarbeitungsdetails entnehmen Sie bitte unserer separaten, ausführlichen Verarbeitungsanleitung.										
Technische Daten	<table><tr><td>Basis</td><td>: ST – Prepolymere</td></tr><tr><td>Lieferform</td><td>: flüssig, thixotrop</td></tr><tr><td>Farbtöne</td><td>: grau</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>: ca. 1,3 g/cm³ [20°C]</td></tr><tr><td>Hautbildungszeit</td><td>: ca. 1 h bei 20°C und mind. 60 % r.L.</td></tr></table>	Basis	: ST – Prepolymere	Lieferform	: flüssig, thixotrop	Farbtöne	: grau	Dichte	: ca. 1,3 g/cm ³ [20°C]	Hautbildungszeit	: ca. 1 h bei 20°C und mind. 60 % r.L.
Basis	: ST – Prepolymere										
Lieferform	: flüssig, thixotrop										
Farbtöne	: grau										
Dichte	: ca. 1,3 g/cm ³ [20°C]										
Hautbildungszeit	: ca. 1 h bei 20°C und mind. 60 % r.L.										
Verbrauch	ca. 3,0 kg/m ² (Abdichtung mit Polyflexvlies)										
Lieferform	12,5 kg – Einweg – Blechbinde										
Lagerung	kühl und trocken in luftdicht verschlossenen Originalgebinden										
Lagerstabilität	mind. 6 Monate in nicht angebrochenen Originalbehältern										

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

Produktbeschreibung

Entsorgung

Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de.

Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichem Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.