

WFP PU Primer

1-komponentiger PUR-Haftvermittler und Reiniger



Produktbeschreibung	WFP PU Primer ist ein einkomponentiger Haftvermittler für PUR- und MS-Polymer-(Hybrid)-Dichtstoffe auf saugfähigen, mineralischen Untergründen.	
Anwendungsbereich	WFP PU Primer dient als Haftvermittler für Beton, Luftporenbeton, Klinker, Ziegelsteine, Kalk-Zement- oder Gipsputz sowie für andere saugfähige Untergründe.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Haftvermittler- Reiniger- Hocheffektiv- Einkomponentig	
Technische Daten	Basis:	PUR, Ester, Kohlenwasserstoffe
	Farbe:	gelblich- transparent
	Konsistenz:	flüssig
	Dichte (23°C):	ca. 1.03 g/ml
	Flammpunkt:	< 21°C
	Feststoffgehalt:	ca. 40%
	Trocknungszeit:	ca. 10 min (23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)
	Verbrauch:	100 ml/m ²
	Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C (Oberflächentemperatur)
Lieferform	1 l Blechanister	
Lagerung	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde und bei Temperaturen zwischen +5 und +25°C lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort wieder verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	

VERARBEITUNG

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Lose Teile, Trennmittel, Schalöl, Fett oder andere Trennschichten müssen vor der Anwendung entfernt werden. Flächen, die nicht behandelt werden sollen, sind vor der Anwendung abzudecken.

Material

WFP PU Primer nicht aus der Originalverpackung verarbeiten. Nur soviel Haftvermittler in ein sauberes Gefäß ausgießen wie innerhalb von max. 30 Minuten verarbeitet werden kann und Gebinde sofort wieder sorgfältig verschließen.

WFP PU Primer mit Pinsel, Lack- oder Auftragsrolle so auf die Haftfläche auftragen, das sein geschlossener Film entsteht. WFP PU Primer nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Nebel, verarbeiten.

Persönliche Sicherheitsmaßnahmen

Hautkontakt vermeiden, zur Verarbeitung Handschuhe aus Latex, Gummi oder Polyethylen anziehen. Produkt enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt von WFP PU Primer.

Empfohlene Hilfsmittel

Pinsel, Lack- oder Auftragsrolle, Schutzbrille, Handschuhe

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche werden empfohlen.