

Datenblatt

Arcade Filz 550




| | | |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Warenkonstruktion | | Tufting Glattvelours 1/10" |
| Mustergestaltung | | Chromojet Druck |
| Polmaterial nach TKG | | 100% Polyamid 6 |
| Tufting-Träger | | 75% PES / 25% PA-Vlies |
| Rückenausrüstung | | PES - Filz 550 |
| Lieferform | Bahnenware | 400 cm |
| Verwendungsbereich | EN 1307 | gewerblich - stark (33) |
| Komfortwert | EN 1307 | LC 2 |
| Flächengewicht | ISO 8543 | ca. 2240 g/m ² |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | ca. 10 mm |
| Poleinsatzgewicht | | ca. 640 g/m ² |
| Polschichtdicke | ISO 8543 | ca. 4 mm |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | ca. 0,12 g/cm ³ |
| Noppenzahl | ISO 1763 | ca. 316000 /m ² |
| elektrostatisches Verhalten | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| bewertete Trittschallminderung | ISO 140-8 | ca. 37 dB |
| Schallabsorptionsgrad α_w | ISO 354 | ca. 0,4 |
| Wärmedurchlaßwiderstand | ISO 8302 | ca. 0,13 m ² K/W |
| Prodis-Lizenz-Nummer | | CA006F00 |
| allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) | | Z-156.601-617 |
| Brandverhalten | EN 13501 | Cfl-s1 |
| Lichtechtheit | DIN EN ISO 105 B02 | ≥ 5 |
| Wasserechtheit | DIN EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Reibechtheit | DIN EN ISO 105 X12 | ≥ 3-4 |



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBT-Grundsätzen

Technische Veränderungen, die der Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Bei Velour-Teppichböden können in seltenen Fällen - ohne die Gebrauchstauglichkeit zu beeinträchtigen - bleibende Schattierungen (Shading) auftreten, deren Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist. Hierfür kann deshalb keine Gewährleistung übernommen werden.

Halbmond Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Halbmond Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik entsprechend verlegt werden. Alle Angaben basieren auf derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen und die Verarbeitung haben. Sie befreien den Verleger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelages.



22.01.2013

specifications

Arcade Filz 550




| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| construction | | tufted cut pile non heatset 1/10" |
| pattern / design | | Chromojet printed |
| pile layer | | 100% Polyamide 6 |
| primary backing | | 75% PES / 25% PA-non woven |
| secondary backing | | PES - felt 550 |
| available size | rolls | 400 cm |
| wear rating | EN 1307 | commercial - heavy (33) |
| comfort rating | EN 1307 | LC 2 |
| total weight | ISO 8543 | app. 2240 g/m ² |
| total thickness | ISO 1765 | app. 10 mm |
| pile total yarn weight | | app. 640 g/m ² |
| pile height above primary backing | ISO 8543 | app. 4 mm |
| pile density | ISO 8543 | app. 0,12 g/cm ³ |
| number of tufts | ISO 1763 | app. 316000 /m ² |
| vertical resistance | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| impact sound reduction | ISO 140-8 | app. 37 dB |
| sound absorption rate α_w | ISO 354 | app. 0,4 |
| thermal resistance | ISO 8302 | app. 0,13 m ² K/W |
| Prodis-licence-number | | CA006F00 |
| abZ-number (for Germany) | | Z-156.601-617 |
| reaction to fire | EN 13501 | Cfl-s1 |
| colour fastness to light | DIN EN ISO 105 B02 | ≥ 5 |
| colour fastness to water | DIN EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| colour fastness to rubbing | DIN EN ISO 105 X12 | ≥ 3-4 |



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBT-Grundsätzen

Halbmönd reserves the right to introduce technical and manufacturing modifications to its products. In cut-pile carpeting, in rare cases, shading (pile reversal) may occur without affecting its fitness for use. Such shading is not covered by the warranty since it is neither caused by defective material nor defective workmanship.

The installation of our carpets should be in accordance with our installation guide which is available on request either by post or email. It is very important that correct site preparation and installation is carried out, to insure the proper performance of the carpet. We can not be held responsible for imperfections in the floor surface which are not corrected prior to installation. To ensure along life of the carpet, including retention, a cleaning and maintenance programme should be put in place. Cleaning and maintenance instructions are available on request. They can be sent either by post or by email. It is important that the installer/specifier advises the end user of these documents.



22.01.2013