

## weber.mix 617

### Dünnbettmörtel

#### Dünnbettmörtel zur Herstellung von Mauerwerk sowie zum Kleben von Kalksand-Plansteinen

---

##### Anwendungsgebiet

- zum Kleben von Kalksand-Plansteinen
- für wärmedämmendes, geschliffenes Ziegel - Mauerwerk

---

##### Produkteigenschaften

- einfache Verarbeitung
- hohe Klebekraft
- ergiebig

---

##### Anwendungsgebiet

**weber.mix 617** Dünnbettmörtel eignet sich zur Verklebung von Plansteinmauerwerk mit hoher Haftscherfestigkeit. Kleberauftrag nach Angaben des Steinherstellers (Klebeschlitzen). Bei Verarbeitung von Kalksandstein-Systemen Mörtel unbedingt mit dem Mörtelschlitten aufziehen.

---

##### Produktbeschreibung

**weber.mix 617** ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-2.

---

##### Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze

---

##### Produkteigenschaften

besitzt eine hohe Klebekraft  
hohe Ergiebigkeit  
mit 2 mm Stützkorn

---

##### Technische Werte

Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Druckfestigkeit:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Baustoffklasse:	A 1
Mörtelklasse:	M 10 (DIN EN 998-2)
Mörtelgruppe:	DM (DIN V 18580)

---

##### Qualitätssicherung

**weber.mix 617** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 998-2.

---

##### Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.  
Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken und + 30° nicht übersteigen.  
Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V 18 550.  
Die Übersichtstabelle „Trockenrohdicke und Wasserbedarf nach Herstellwerk“, siehe Anhang, ist zu beachten.  
**Nachbehandlung:** Das Mauerwerk ist vor Schlagregen, starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung, z.B. durch Abdecken zu schützen.

---

##### Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit einem Motorquirl klumpenfrei mit so viel Wasser anrühren, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.  
Mörtel mit einer Plansteinkelle, Walze oder Schlitten auf von Staub und losen Teilen gereinigten Lagerflächen auftragen.  
Danach wird der Planstein in den Mörtel gesetzt und lot- und fluchtgerecht ausgerichtet, so dass eine Fugendicke von 1 - 3 mm entsteht.

## weber.mix 617

### Dünnbettmörtel

Das Einsetzen der Plansteine in das vorbereitete Mörtelbett muss zügig erfolgen.  
Nach dem Einsetzen des Steines kann noch ca. 7 Min. korrigiert werden.  
Der Frischmörtel ist bei normalen Temperaturen innerhalb von 6 Std. zu verarbeiten.

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

---

ca. 20 l / 25 kg  
Siehe Mauermörtel-Verbrauchstabelle, Seite

---

#### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	25 kg	48 Säcke

---

---

#### Produktdetails

---

**Farbtöne:**

hell

**Wasserbedarf:**

auf verarbeitungsfähige Konsistenz einstellen

**Lagerung:**

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.