

AQUADERE Stick ist eine gebrauchsfertige, hochwertige Emulsion auf Elastomerbitumenbasis mit haftverbessernden Zusatzstoffen als Voranstrich ohne Lösemittel und kann auch in Innenräumen und für die Kaltverklebung von Bitumenbahnen verwendet werden.

**Einsatzgebiet**

AQUADERE Stick wird als lösemittelfreier Bitumenvoranstrich nach den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen (abc der Bitumenbahnen vdd e.V.), Flachdachrichtlinien (ZvdH e.V.) und DIN 18531 ff. auf mineralischen Untergründen, Metall, Bitumenbahnen und anderen bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen verwendet, um eine zuverlässige Haftung bei der Heiß- und Kaltverklebung oder Verschweißung von Bitumenbahnen zu erzielen. AQUADERE Stick ist auch für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

**Verarbeitung**

Verarbeitung ab +5°C Material- Umgebungs- und Bauteiltemperatur. Vor Gebrauch durch sorgfältiges Aufrühren homogenisieren. Der Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen Regelwerke entsprechen, frei von haftvermindernden oder haftverhindernden Stoffen, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von losen Bestandteilen sein. Sehr trockener und stark absorbierender Untergrund ist leicht zu befeuchten. Sehr feuchte und nasse Untergründe sind ungeeignet. Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen oder mit dem Gummischieber. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich einen schwarzen Film bilden und durchgetrocknet sein. Dies ist immer vor Ort zu prüfen. Das Vorhandensein bräunlicher Spuren ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Trocknungszeit in Abhängigkeit vom Untergrund, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Windeinwirkung: Bei 23°C und 30 % Luftfeuchtigkeit: mind. 5 Minuten. Bei 5°C und 50 % Luftfeuchtigkeit: mind. 3 Stunden Im Idealfall sollte der Voranstrich über Nacht ablüften und am nächsten Tag die Bitumenbahnen verlegt werden. Damit ist im Regelfall sichergestellt, dass der Voranstrich auch in Vertiefungen abtrocknen kann.

**Lieferform**

Kunststoffeimer mit abnehmbarem Deckel:  
25 Liter Inhalt.

**Lagerung, Transport und Haltbarkeit**

Verwendbarkeit 12 Monate nach Herstellungsdatum bei licht- und frostgeschützter Lagerung in ursprünglicher Lieferform in einem trockenem, kühlen und belüfteten Raum.

**Kennzeichnungen**

GISCODE BBP10

**Verbraucherinformation**

Mengenbedarf: ca. 0,20 l/m<sup>2</sup> bei glatten, nicht saugenden Untergründen wie Metall, ca. 0,35 l/m<sup>2</sup> bei Beton. Auf rauen, stark saugenden Untergründen erhöht sich der Verbrauch.

**Entsorgung**

Die Gebinde müssen restentleert sein und fachgerecht entsorgt werden.  
Interseroh Nr. 31821

**Hersteller/Werk**

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach