


# Capatect-Dalmatiner-Fassadendämmplatten 160

Polystyrol-Hartschaum EPS 035 WDV nach DIN EN 13163



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Fassadendämmplatten für das Capatect-WDVS B. Zur Befestigung im Kleberbett, ggf. mit zusätzlichen Dübeln.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brandverhalten B1 (DIN 4102 / DIN EN 13501)</li> <li>■ Typ EPS 035 WDV (Wärmedämm-Verbundsystem, nach DIN V 4108 – Richtlinie IVH/FV WDVS)</li> <li>■ Qualitätssicherung und Überwachungszeichen gem. BFA QS</li> <li>■ nicht brennend abtropfend</li> <li>■ blockgeschäumter, zweifarbiges Partikelschaum</li> <li>■ abgelagert</li> <li>■ schwundfrei</li> <li>■ formbeständig</li> <li>■ alterungsbeständig</li> <li>■ diffusionsfähig</li> <li>■ toxikologisch unbedenklich</li> <li>■ frei von FCKW, HFCKW, HFKW gemäß FCKW-Halon-Verbots-Verordnung</li> <li>■ formaldehydfrei</li> <li>■ leicht zu bearbeiten</li> </ul>
Farbtöne	Grau/Weiß gesprenkelt.
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt. Nicht ungeschützt der Witterung und UV-Einwirkung aussetzen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035</li> <li>■ Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m · K) nach DIN 4108</li> <li>■ Diffusionswiderstandszahl <math>\mu</math> (H<sub>2</sub>O): <math>\mu = 20/50</math> gemäß DIN EN 12086</li> <li>■ Querkzugfestigkeit: <math>\geq 100</math> kPa nach DIN EN 1607</li> <li>■ Scherfestigkeit: <math>\geq 70</math> kPa</li> <li>■ Rohdichte: ca. 15–18 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 1602</li> <li>■ Irreversible Längenänderung: <math>&lt; 0,15</math> %</li> </ul>



Plattendicke (mm)	Dämmplattenformat: 1000 x 500 mm			
	Prod.-Nr. Kante: stumpf	Prod.-Nr. Kante: Nut + Feder	Prod.-Nr. Kante: Stufenfalz	Verpackung (m <sup>2</sup> )* in Schrumpffolie
10	160/01	–	–	25,0
20	160/02	–	–	12,5
30	160/03	–	–	8,0
40	160/04	161/04	162/04	6,0
50	160/05	161/05	162/05	5,0
60	160/06	161/06	162/06	4,0
70	160/07	161/07	162/07	3,5
80	160/08	161/08	162/08	3,0
100	160/10	161/10	162/10	2,5
120	160/12	161/12	162/12	2,0
140	160/14	161/14	162/14	1,5
150	160/15	-	-	1,5
160	160/16	161/16	162/16	1,5
180	160/18	161/18	162/18	1,0
200	160/20	161/20	162/20	1,0
220	160/22	–	–	1,0
240	160/24	–	–	1,0
260	160/26	–	–	1,0
280	160/28	–	–	1,0
300	160/30	–	–	1,0
Sonderdicken auf Anfrage				
* Die nutzbare Deckfläche reduziert sich bei Nut + Feder-Kanten um ca. 3 %, bei Stufenfalz-Kanten um ca. 4 %.				
<b>Speziell für Passivhäuser</b>				
<b>Eckelement</b> – Schenkellänge: 800 x 500 mm				
260	160/26E	–	–	1 St.
300	160/30E	–	–	1 St.

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Mineralische Untergründe neubaugleich, feste Altputze, tragfähige Altanstriche oder -beschichtungen sowie andere tragfähige, ebene Untergründe. Auch zementgebundene Holzspanplatten bzw. V100 nach DIN 68763, z. B. im Fertighausbereich.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Verunreinigungen und trennend wirkende Substanzen (z. B. Schalöl) sowie vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen. Schadhafte, blätternde Anstriche und Strukturputze sind weitmöglichst zu entfernen. Putzhohlstellen sind abzuschlagen und flächenbündig beizuputzen. Stark saugende, sandende oder mehhlende Oberflächen sind gründlichst bis zur festen Substanz zu reinigen und mit Syllitol-Konzentrat 111 zu grundieren.

## Auftragsverfahren

Die systemzugehörige Klebemasse in der Wulst-Punkt-Methode (am Rand umlaufend ca. 5 cm breite Streifen, plattenmittig 3 handtellergroße Batzen), auf die Plattenrückseite auftragen (Klebekontaktfläche  $\geq 40\%$ ).

Beim Kleben mit Capatect-Rollkleber 615 auf absolut planen Untergründen ist dieser im Zahnkellen- oder Rollenauftrag vollflächig aufzutragen. Die Dämmplatten im Verband von unten nach oben preßgestoßen verkleben und gut andrücken. Keine Klebemasse in die Plattenstöße bringen. Auf flucht- und lotrechte Verlegung achten. Eventuell entstehende Fugen mit Dämmstoffstreifen, ggf. auch mit Capatect-Füllschaum B1, ausfüllen. Versätze an den Plattenstößen sind zu vermeiden.

Bei Dämmplattendicken  $> 100$  mm sind zum Nachweis der Baustoffklasse B1 nichtbrennbare Mineralwolleplatten im Sturzbereich an Fassadenöffnungen (z. B. Fenster, Türen) streifenförmig in 20 cm Höhe, anzuordnen.

Bei Übergangsfugen zwischen verschiedenartigen Untergrund-Werkstoffen oder bei Wetterschalenfugen müssen die Dämmplatten den Fugenverlauf beidseitig mindestens 10 cm weit überbrücken und durch eine sichere Klebeverbindung auflagern.

Weitere Hinweise zur Klebung der Dämmplatten siehe Technische Informationen 185, 186M, 190, 615 und 700.

Die weiteren Angaben zur Dübelung im WDVS-Handbuch beachten.

## Verbrauch

1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter  $+5^\circ\text{C}$  und über  $+30^\circ\text{C}$  liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen. Nicht in Verbindung mit aromatischen Lösemitteln bringen.

## Hinweise

### Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)

Dieses Produkt enthält HBCD (Hexabromcyclododecan – CAS-Nr. 25637-99-4) in einer Konzentration  $> 0,1\%$  (w/w). Bitte Sicherheitstechnisches Merkblatt beachten.

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Entsorgung

Abfälle sind durch sorgsamem Zuschnitt und Weiterverwendung zu vermeiden. Dennoch anfallende geringe Materialreste nach EAK 170203 (Kunststoff) entsorgen. Hinweise zum Recycling von Materialzuschneiden ohne Kleber- und Spachtelanhaftungen können bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) eingeholt werden.

### Bemessung zum Schallschutz

Für den Nachweis der Luftschalldämmung gemäß DIN 4109 siehe Tabellenwerte der Technischen Systeminfo 7 Schallschutz des Fachverbandes WDVS.

### Logo: Ü-Zeichen

Z-33.41-130 Z-33.43-132 Z-33.46-480

### KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

## Technische Information Nr. 160 · Stand: August 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88