Kurzfassung des Prüfberichtes CRET n° RL 2013/226 & RL 2006/323-1

Datum	29/08/2006	Wareneingang	05/09/2003 & 20/07/2006
Artikelname (n)	ZENITH ROLL	**Hersteller/Antragsteller**	BALSAN
Herstellungsart	M6 : Getuftet	Oberseitengestaltung	A1 : schnittpol
Trägermaterial	P1 : polypropylen-bändchengewebe	Lieferart	S8: textilrücken chemiefaser-gewebt
Farbgestaltung	C2: gemustert	Lieferart	bahnenware
Fasermaterial der Polschicht	F1 : 100% polyamid	garntyp	BCF & spun
Gesamtdicke (mm)	6,0	Polschichtdicke (mm)	3,6
Flächengewicht (g/m^2)	1978	Polschichtgewicht (g/m^2)	421
Pol-Rohdichte (g/cm^3)	0,117	Noppen/Schlingenzahl (m^2)	257 400
Fasereinbindung	--	Scheuerbeständigkeit (%) Lisson	3,07
Trommel : Kurzzeitprüfung	3,5	Trommel : Langzeitprüfung	3
Einstufungsklasse (Aussehensveränderung)	23/32	Einstufung Verschleiß (I_{TR})	23/32
Prüfung erfolgte auf Underlage	nicht	Einstufung Verschleiß (Wear index)	
Strapazierwert	**23/32**	**Komfortwert**	**LC2**
Zusätzliche Eigenschaften,sofern zutreffend			
Stuhlrolleneignung	A: intensiv nutzung	Treppeneignung	A: intensiv nutzung
Schnittkantenfestigkeit	--	Wärmedurchlasswiderstand	--
Trittschallschutz ΔLw	--	Schallabsorption αW	--
Feuchtraumeignung	≤ 2,0 kV	Fußbodenheizungseignung	--
Durchgangswiderstand	--	Oberflächenwiderstand	--

Der Hersteller garantiert, daß die Grundanforderungen an die Farbechtheiten und die Faserfeinheit erfüllt sind. Die in der Kurzfassung aufgeführten Gebrauchseigenschaften beziehen sich auf die untersuchten Proben. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß bei verschiedenen Produktionschargen die Abweichungen der technischen Daten innerhalb der nach EN 1307 zulässigen Toleranzen liegen.

Für SARL C.R.E.T

Sachbearbeiter — Technischer Direktor

Marc WELCOMME — Yves MINASSIAN

S.A.R.L. C.R.E.T. au capital de 30 489,80 € - P.A. - n° 3 rue du Vert Bois - BP 30 - 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN cedex
Tél. 03 20 69 06 80 - Fax 03 20 69 06 89 - E-mail : cret@moquette-uftm.com - Web : www.moquette-uftm.com
R.C. 74 B 10 - Siret : 887 090 058 00025 - APE 7120 B - N° T.V.A. : FR 11 887 090 058