

dura Twist SD SL

Art der Herstellung	Getuftet		ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile		
Nutzschicht	100% PA6		
Trägermaterial	Gewebt		
Rücken	BT		ISO 2424
Breite	50*50 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	550 gr/m ²		
Flächengewicht	4375 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	3,5 mm		ISO 1766
Gesamthöhe	5,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Noppenzahl	181240		ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC2		EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung		EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	26 dB		ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,15		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,15 m ² .K/W		ISO 8302
Brandverhalten	Bfl,s1		EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	17EA15B1		www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-7		

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
 ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-14