

dura Saphir SD SL

Art der Herstellung	Getuftet		ISO 2424
Teilung	1/10" Looppile		
Nutzschicht	100% PA6		
Trägermaterial	Non Woven		
Rücken	BT		ISO 2424
Breite	50*50 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	740 gr/m ²		
Flächengewicht	4500 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	3,0 mm		ISO 1766
Gesamthöhe	6,0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Noppenzahl	240.881		ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC3		EN 1307
Lichteichtheit	≥ 5		ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4		ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		ISO 105-E01
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	25 dB		ISO 10140
Schallabsorptionsgrad αW	0,15		ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,07 m ² .K/W		ISO 8302
Brandverhalten	Bfl,s1		EN 13501-1
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-7		

Fußboden-Symbole



Zertifikate

EN 14041



Reaction to fire:
Bfl,s1

Slip resistance:
DS

DOP:
1061#DS2BT00
Textile Floorcovering
EN1307





Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-14